

耐火レンガ品質一覧表

耐火度		SK32	SK34	SK35	SK36
見掛気孔率(%)		23.8	22.9	22	21.5
かさ比重		1.98	2.04	2.2	2.3
圧縮強さ(Mpa)		32	38	42	43
荷重軟化点(°C)		1350	1380	1450	1460
化学分析値(%)	SiO ₂	59.6	54.6	49.6	36.4
	Al ₂ O ₃	34.4	40.4	45	59.6
	Fe ₂ O ₃	1.3	1	1.9	1.2

※上記の値は並型の代表値であり保証値を意味するものではありません。

加藤電気炉材製造有限会社
 岐阜県土岐市妻木町2504-1
 TEL0572-57-6234 FAX 0572-26-8324
 URL <http://www.katorozai.com/>
 E-mail kato@v.email.ne.jp