


ボード



IBIWOOL-E バルクに無機質および微量の有機質
バインダーを加え、板状に成形した製品です。

[特性]

評価項目		規格値	測定値
密度	g/cm ³	0.27~0.40	0.33
加熱線収縮率	%	≤3 (1100°C8hr)	1.5
曲げ強度	MPa	—	0.75
強熱減量	%	—	4.8

※数値は代表的な特性値であり、製品の規格値ではありません。

[ラインアップ]

厚み (mm)	密度 (g/cm ³)	幅 (mm)	長さ (mm)
25t	0.32	600	900
50t			

[主な用途]

- ・各種工業炉の内張材
- ・各種工業炉のライニング材
- ・各種工業炉のバックアップ材