

ペーパー



IBIWOOL-E バルクに微量の有機質バインダーを加え、紙状に仕上げたペーパー製品です。

[特性]

評価項目		規格値	測定値
密度	g/cm ³	(0.2)	0.21
加熱線収縮率	%	— (1100°C8hr)	1.3
引張強度	MPa	—	1.9
強熱減量	%	10以下	8.0

※数値は代表的な特性値であり、製品の規格値ではありません。

[ラインアップ]

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
1t	1000	40
2t		20
3t		15
4t		10
5t, 6t ※		10

※受注生産品

[主な用途]

- ・高温部のパッキング、ガスケット
- ・各種高温部シール材
- ・高温ガスろ過材
- ・暖房機器、電熱機器の断熱材
- ・絶縁材

・軽量で柔軟性に富み、耐火断熱性を示します。