

SPcoat 水溶性塗料

耐火レンガの保護、築炉内装や、製鋼鑄型老化防止等、高温における脱炭・浸炭防止、酸化防止、軽金属溶解ポット保護などにすばらしい効果をもつ塗料です。高温マーキング剤としてもご使用いただけます。

酸化防止剤

耐熱温度	品名	艶	乾燥膜厚	標準塗布量 kg/m ² /回	乾燥
～800℃	YP-5 ホワイト	艶消し	20～100 μ	0.16kg(40 μ 時)	400℃ × 20 分以上
～1200℃	LW-Y 乳白色		15～50 μ		

マーキング剤

耐熱温度	品名	艶
～1000℃	DS-14 ホワイト	艶消し

希釈剤:水道水 適当量

荷姿:YP-5・LW-Y・DS-14[4kg・16kg・20kg]