

耐熱ブラック 上塗り

屋内外用 ブラック Bシリーズ

- 耐候性に優れ、屋内だけでなく屋外での使用にも適している商品です。
- 耐熱温度 200℃～600℃までと、各温度ごとの設定がございます。
- 乾燥が早く、短期間での塗り重ねが可能であり、作業性の向上にも重点を置いたタイプです。
- 素材を選ばずご使用でき、幅広い用途にご使用いただけます。(鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等)
- 屋外で使用される場合は、下塗をあわせてご使用ください。

| 耐熱温度 | 品名 | 艶 | 乾燥膜厚 | | 標準塗布量 kg/m ² /回 | | 乾燥 |
|------|-------|--------|----------|--------|----------------------------|--------|------------|
| | | | プライマー使用時 | 1回塗 | プライマー使用時 | 1回塗 | |
| 200℃ | B-200 | 2分艶 *1 | 20±5 μ | 25±5 μ | 0.10kg | 0.12kg | 150℃×20分以上 |
| 300℃ | B-300 | 1分艶 *2 | | | | | |
| 400℃ | B-400 | 艶消し | | | 0.12kg | 0.15kg | 180℃×20分以上 |
| 500℃ | B-500 | | | | | | |
| 600℃ | B-600 | | | | 0.10kg | 0.12kg | |

*1・*2 艶調整品もございます

B-200M[艶消し] B-200L[半艶] B-200LL[艶有り]

B-300M[艶消し] B-300L[半艶] B-300LL[艶有り]

用途・専用品等

主要用途:プラント外面 焼却炉外面 煙突外面 高温ダクト外面

発熱体内外装(ヒーターチューブ・シーズ線等) その他高温機器類等 屋内外に使用される箇所全般

専用シンナー:Oシンナー または 芳香族系溶剤

荷姿:Bシリーズ[4kg・16kg] 専用シンナーO[4L・16L]