

耐熱シルバー 上塗り

屋内外用 シルバー MSシリーズ 下塗りと使用する2コートタイプ

- 耐候性に優れ、屋内だけでなく屋外での使用にも適している商品です。
- 耐熱温度 200℃～600℃までと、各温度ごとの設定がございます。
- 乾燥が早く、短期間での塗り重ねが可能であり、作業性の向上にも重点を置いたタイプです。
- 素材を選ばずご使用でき、幅広い用途にご使用いただけます。(鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等)
- 屋外で使用される場合は、下塗をあわせてご使用ください。

耐熱温度	品名	乾燥膜厚		標準塗布量 kg/m ² /回		乾燥
		プライマー使用時	1回塗	プライマー使用時	1回塗	
200℃	MS-200	15±5μ	25±5μ	0.12kg	0.15kg	150℃×20分以上
300℃	MS-300					
400℃	MS-400	10±5μ	15±5μ	0.10kg		180℃×20分以上
500℃	MS-500					
600℃	MS-600					

屋外・長期曝露用 シルバー SYシリーズ 1コートでも使用できるタイプ

- 屋外用・自然乾燥タイプとして、手軽にご使用いただけるよう開発したタイプです。
- 1コートでもご使用いただけますが、**下塗プライマー**を併用されるとより効果的です。

耐熱温度	品名	乾燥膜厚		標準塗布量 kg/m ² /回		乾燥
		プライマー使用時	1回塗	プライマー使用時	1回塗	
200℃	SY-200	15±5μ	25±5μ	0.12kg	0.15kg	150℃×20分以上
300℃	SY-300					
400℃	SY-400					
500℃	SY-500	180℃×20分以上				
600℃	SY-600					
800℃	SY-800					

用途・専用品等

主要用途: プラント外面 焼却炉外面 煙突外面 高温ダクト外面
 発熱体内外装(ヒーターチューブ・シーズ線等) その他高温機器類等 屋内外に使用される箇所全般

専用シンナー: Oシンナー または 芳香族系溶剤

荷姿: MSシリーズ[4kg・16kg] SYシリーズ[4kg・16kg] 専用シンナーO[4L・16L]